




# Mapelastic

**Dvousložková  
cementová stěrka  
pružná až do -20°C  
k hydroizolaci  
balkonů, teras,  
koupelen a bazénů**



## OBLAST POUŽITÍ

Hydroizolace a ochrana betonových povrchů, omítek a cementových potěrů.

### Některé příklady použití

- Hydroizolace betonových nádrží na vodu.
- Hydroizolace koupelen, sprch, balkonů, teras, bazénů, apod. před pokládkou obkladů a dlažeb.
- Hydroizolace povrchů ze sádkokartonu, omítky, cementu, vylehčených cementových bloků a vodovzdorné překližky.
- Pružná vyhlazovací stěrka lehčených betonových konstrukcí včetně těch, které jsou provozně dynamicky mírně zatěžované (např. prefabrikované panely).
- Ochrana omítek nebo betonu se smršťovacími trhlinami proti vsakování vody a agresivním vlivům atmosféry.
- Ochrana betonových sloupů, mostovek a silničních a železničních mostů opravených výrobky řady **Mapegrou** proti karbonataci, a ochrana konstrukcí s nedostatečným krytím výztuže.
- Ochrana betonových povrchů, které se mohou dostat do kontaktu s mořskou vodou a rozmrazovacími solemi jako jsou například chlorid sodný, chlorid vápenatý nebo síranové soli.

## VÝHODY

- Zůstává pružný při velmi nízkých teplotách (-20°C).
- Více než 20 let zkušeností a více než 300 milionů m<sup>2</sup> úspěšně zaizolovaných povrchů.
- Výrobek certifikovaný ve shodě s EN 1504-2 a EN 14891.
- Chrání povrch betonu před průnikem CO<sub>2</sub> (karbonatace) na více než 50 let.
- Odolný UV záření.
- 2,5 mm vrstva **Mapelasticu** odpovídá 30 mm krycí vrstvy betonu odolného proti agresivnímu účinku chloridů (vodní součinitel 0,45).
- Lze ho aplikovat na stávající povrchy.
- Je kompatibilní s obklady a dlažbami z keramiky, přírodního kamene a mozaiky.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**Mapelastic** je dvousložková malta složená z cementových pojiv, jemného tříděného kameniva, speciálních přísad a syntetických polymerů ve vodní disperzi, vyrobená podle speciální receptury vyvinuté ve výzkumných laboratořích Mapei. Smícháním obou komponentů vznikne lehce zpracovatelná směs, která se snadno nanáší i na svislé povrchy v tloušťce 2 mm v jedné vrstvě.

Díky vysokému obsahu a kvalitě syntetických pryskyřic zůstává vytvrzená vrstva **Mapelasticu** v každém prostředí za všech podmínek trvale pružná, a odolná proti chemickým vlivům rozmrazovacích solí, síranů, chloridů a oxidu uhličitého.

**Mapelastic** má navíc výbornou přídržnost ke všem povrchům z betonu, zdiva, keramiky a mramoru, pokud jsou pevné a čisté.

Tyto vlastnosti zaručují, že konstrukce opatřené hydroizolací a ochrannou vrstvou **Mapelasticu** jsou trvanlivé proti narušení konstrukce i ve zvláště nepříznivých klimatických podmínkách, v pobřežních oblastech s vysokým obsahem soli v atmosféře nebo v průmyslových oblastech se silným znečištěním vzduchu.

**Mapelastic** splňuje požadavky stanovené normou EN 1504-9 ("Výrobky a systémy na ochranu a opravu betonových konstrukcí: Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody. Obecné zásady pro používání výrobků a systémů") a minimální požadavky stanovené normou EN 1504-2 nátěr (C) podle zásad PI (Ochrana proti vnikání), MC (Regulace vlhkosti) a IR (Zvýšení elektrického odporu) ("Systémy ochrany povrchu betonu").

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **Mapelastic** nenanášíte v jednom pracovním kroku ve vrstvě silnější než 2 mm.
- **Mapelastic** nezpracovávejte při teplotě nižší než +8°C.
- Do **Mapelasticu** nepřidávejte cement, plnivo ani vodu.

# Mapelastic



Hydroizolace potěru Mapelasticem a Mapebandem



Pokládka keramiky Kerabondem + Isolasticem




Soukromá terasa, Cereseto (Alessandria), Itálie

- Povrch ošetřený **Mapelasticem** chráníte před deštěm a vodou prvních 24 hodin po nanesení.
- Neaplikujte **Mapelastic** jako konečnou povrchovou vrstvu v bazénech.

## ZPŮSOB POUŽITÍ Příprava podkladu

**A) Hydroizolace a ochrana betonových prvků a prefabrikovaných konstrukcí** (např. sloupy a nosníky silničních a železničních mostů, chladicí věže, komíny, podchody, opěrné zdi, konstrukce v přímořských oblastech, nádrže, bazény, kanály, přehradní stěny, pilíře, balkony). Povrch určený




**Obr. 2B - Penetrační test chloridových iontů (UNI 9944).** Vzorek A pokrytý Mapelasticem je bez průsaku; vzorek B, bez pokrytí, vykazuje pokročilý průsak do hloubky mnoha mm


k ošetření musí být dokonale čistý a nosný. Odstraňte veškeré zaschlé cementové mléko, nesoudržné části, prach, mastnotu a odbedňovací oleje, nejlépe opískováním nebo vysokotlakým vodním paprskem. Uvedené metody jsou obzvláště vhodné, protože používají vysokotlakovou vodu a nedochází tak k poškození ocelové výztuže ani k její vibraci, která může způsobit vznik trhlin v přilehlých betonových konstrukcích. Po odstranění zbytků koroze (nejlépe opískováním) proveďte opravy konstrukcí výrobky řady **Mapegrout** nebo **Planitop**. Savé povrchy musí být před použitím **Mapelasticu** předem navlhčeny.

## B) Hydroizolace teras, balkonů a bazénů


- **CEMENTOVÉ POTĚRY:**
  - trhliny způsobené plastickým nebo hydrometrickým smršťováním musí být nejdříve vyplněny **Eporipem**;
  - pokud se musí vyrovnávat vrstva do tloušťky 30 mm (pro vytvoření spádu, výplň prohlubní apod.) použijte **Planitop Fast 330** nebo **Adesilex P4**.
- **STÁVAJÍCÍ PODLAHY:**
  - stávající podlahy jako např. keramické, slinuté, cotto, aj. dlažby musí být pevně spojeny s podkladem a zbavené látek, které by mohly snížit jejich přídržnost k podkladu – např. mastnota, olej, vosk, nátěry, apod. Abyste odstranili látky, které by mohly negativně ovlivnit přídržnost **Mapelasticu**, očistěte podlahu




**Obr. 1: Ochrana vlásečnicových trhlin Mapelasticem na spodní straně betonového nosníku, který je vystaven namáhání ohybem**



**Obr. 2: Mapelastic jako ochrana porézního betonu před zrychlenou karbonatací (30% CO<sub>2</sub>)**



**Obr. 3: Mapelastic jako ochrana porézního betonu před průnikem chloridu sodného**



**Obr. 4: Mapelastic jako ochrana proti snížení mechanické pevnosti betonu chloridem vápenatým, který je obsažen v posypových solích**

roztokem 30% hydroxidu sodného, poté podlahu důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbytky hydroxidu sodného.

## • OMÍTKY:

- cementové omítky musí být dostatečně vyzrálé (7 dnů na každý centimetr tloušťky vrstvy při optimálních podmínkách vyzrávání), musí mít dobrou přídržnost k podkladu, musí být pevné a zbavené prachu a nátěrů všeho druhu.
- savé povrchy předem navlhčete vodou.

**Mapelastic: pružná dvousložková cementová membrána určená k hydroizolaci balkonů, teras, bazénů, nádrží a na ochranu betonu: odpovídá požadavkům EN 14891 a EN 1504-2 nátěr (C) podle zásad PI, MC a IR**

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

### VLASTNOSTI VÝROBKU

	složka A	složka B
<b>Konzistence:</b>	prášek	tekutina
<b>Barva:</b>	šedá	bílá
<b>Zdánlivá objemová hmotnost (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,4	-
<b>Objemová hmotnost (g/cm<sup>3</sup>):</b>	-	1,1
<b>Obsah sušiny (%):</b>	100	50

### ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +20°C - 50% rel. vlhkosti)

<b>Barva směsi:</b>	šedá
<b>Mísicí poměr:</b>	složka A : složka B = 3 : 1
<b>Konzistence směsi:</b>	plastická - stěrkovatelná
<b>Objemová hmotnost směsi (kg/m<sup>3</sup>):</b>	1 700
<b>Objemová hmotnost po aplikaci nástřikem (kg/m<sup>3</sup>):</b>	2 200
<b>Přípustná pracovní teplota:</b>	+8°C až +35°C
<b>Zpracovatelnost směsi:</b>	1 hodina

### VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI (tloušťka 2,0 mm)

Funkční vlastnosti	Zkušební metoda	Požadavky dle EN 1504-2 nátěr (C) (zásady PI, MC a IR)	Výsledné vlastnosti Mapelasticu
<b>Přidrženost k betonu - po 28 dnech při +20°C a 50% rel. vlhkosti (N/mm<sup>2</sup>):</b>	EN 1542	Pro pružné systémy bez provozu: $\geq 0,8$ s provozem: $\geq 1,5$	1,0
<b>Tepelná slučitelnost po mrazových cyklech v prostředí rozmrazovacích solí, měřená jako přidrženost (N/mm<sup>2</sup>):</b>		bez požadavků	0,8
<b>Přidrženost k betonu - po 7 dnech při +20°C a 50% rel. vlhkosti + 21 dnů ponoření ve vodě (N/mm<sup>2</sup>):</b>		bez požadavků	0,6
<b>Pružnost - po 28 dnech při +20°C a 50% rel. vlhkosti (%):</b>	DIN 53504 (modif.)	bez požadavků	30
<b>Schopnost statického přemostění trhlin při -20°C vyjádřené délkou prodloužení do okamžiku přetržení:</b>	EN 1062-7	du třídy A1 (0,1 mm) u třídy A5 (2,5 mm)	třída A3 (-20°C) ( $> 0,5$ mm)
<b>Schopnost dynamického přemostění trhlin při -20°C vrstvy Mapelasticu vyztužené Mapetexem Sel vyjádřená jako odolnost proti cyklům přetržení:</b>		u třídy B1 a třídy B4.2	třída B3.1 (-20°C) žádné přetržení vzorku po 1 000 cyklech se vznikem trhlin a s pohybem od 0,10 do 0,30 mm
<b>Propustnost pro vodní páru:- odpovídající ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy S<sub>D</sub> (m):</b>	EN ISO 7783-1	třída I: S <sub>D</sub> < 5 m (propustný pro vodní páru)	S <sub>D</sub> = 2,4      μ = 1200
<b>Nepropustnost vody vyjádřená jako kapilární nasákavost EN 1062-3 (kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>):</b>	EN 1062-3	< 0,1	< 0,05
<b>Propustnost oxidu uhličitého (CO<sub>2</sub>) - difúze odpovídající ekvivalentní tloušťce vzduchu S<sub>Dco2</sub> (m):</b>	EN 1062-6	> 50	> 50
<b>Reakce na oheň:</b>	EN 13501-1	Eurotřída	C, s1-d0
		<b>Požadavky dle EN 14891</b>	<b>Výsledné vlastnosti Mapelasticu</b>
<b>Vodonepropustnost tlak. vody (1,5 baru po 7 dnech pozitivního tlaku):</b>	EN 14891-A.7	nulová propustnost	nulová propustnost
<b>Schopnost přemostění trhlin při +23°C (mm):</b>	EN 14891-A.8.2	$\geq 0,75$	0,9
<b>Schopnost přemostění trhlin při -20°C (mm):</b>	EN 14891-A.8.3	$\geq 0,75$	0,8
<b>Počáteční tahová přidrženost (N/mm<sup>2</sup>):</b>	EN 14891-A.6.2	$\geq 0,5$	0,8
<b>Tahová přidrženost po kontaktu s vodou (N/mm<sup>2</sup>):</b>	EN 14891-A.6.3	$\geq 0,5$	0,55
<b>Tahová přidrženost po tepelném stárnutí (N/mm<sup>2</sup>):</b>	EN 14891-A.6.5	$\geq 0,5$	1,2
<b>Tahová přidrženost po působení cyklů mraz-tání (N/mm<sup>2</sup>):</b>	EN 14891-A.6.6	$\geq 0,5$	0,6
<b>Tahová přidrženost po kontaktu s vápennou vodou (N/mm<sup>2</sup>):</b>	EN 14891-A.6.9	$\geq 0,5$	0,6
<b>Tahová přidrženost po kontaktu s chlorovanou vodou (N/mm<sup>2</sup>):</b>	EN 14891-A.6.8	$\geq 0,5$	0,55



Instalace podlahové vpusti Drain Vertical na Mapelastic



Nanášení Mapelasticu na Mapenet 150



Nanášení Granirapidu na terazzo izolované Mapelasticem

Tabulka udává hodnoty přidrženosti dle EN 14891 u Mapelasticu a cementového lepidla typu C2 dle EN 12004



### Detaily hydroizolační vrstvy

V oblasti hydroizolace více než v jakémkoli jiném sektoru je nutné věnovat zvláštní péči detailům, které mohou sami o sobě ovlivnit celkový výsledek. Z tohoto důvodu jsou **Mapeband TPE**, **Mapeband** a další speciální doplňkové výrobky nedílnou a rozhodující součástí. **Mapeband TPE** se používá k utěsnění konstrukčních spár a spár vystavených vysokému dynamickému zatížení, **Mapeband** je určen k hydroizolaci dilatačních spár a styků vodorovných a svislých konstrukcí a speciální sady z řady **Drain** se používají k těsnění podlahových vpustí. Po vyrovnání a očištění podkladu a před aplikací cementové hydroizolační hmoty je naprosto nezbytné věnovat speciální pozornost těmto kritickým místům. Respektujte technickou dokumentaci příslušných výrobků.

### Příprava malty

Nalijte složku B (tekutina) do vhodné a čisté nádoby, potom za stálého míchání mechanickým míchadlem pomalu přidejte složku A (prášek). Směs **Mapelasticu** míchejte důkladně několik minut tak, aby na stěnách nádoby a na dně nezůstal nerozmíchaný prášek. Míchejte tak dlouho, až vznikne homogenní hmota bez hrudek. Pro přípravu malty používejte nízkootáčkové mechanické míchadlo, abyste zamezili vmíchání velkého množství vzduchu do směsi. Nepřipravujte směs ručně. Přípravu **Mapelasticu** lze také provádět v míchačce, která je obvykle doplněna omítacími zařízeními. Doporučujeme se i v tomto případě přesvědčit, že směs je homogenní a bez hrudek dříve než bude zásobník čerpadla naplněn.

### Ruční nanášení směsi

**Mapelastic** se musí zpracovat max. v průběhu 60 minut po jeho přípravě. Ocelovým hladítkem naneste na povrch velmi tenkou (nulovou) vrstvu **Mapelasticu**, potom ihned, dokud je první vrstva ještě čerstvá, naneste druhou vrstvu, tak, aby celková tloušťka byla nejméně 2 mm.

Při použití **Mapelasticu** na hydroizolaci teras, balkonů, nádrží a bazénů se doporučuje za účelem vyztužení stěrky vložit do první vrstvy ještě čerstvého **Mapelasticu** alkáliím odolnou síťovinu ze skelných vláken **Mapenet 150**. Síťovina se musí používat v místech s přítomností mikrotrhlin nebo v místech, která jsou více namáhaná, stejně tak v případech, kdy aplikujeme **Mapelastic** na podklad ze stávající dlažby. Po instalaci síťoviny uhladte povrch hladítkem, a jakmile první vrstva ztuhne (po 4-5 hodinách) naneste druhou vrstvu **Mapelasticu**.

Po nanesení nechte před lepením keramických obkladů **Mapelastic** vyzrát nejméně 5 dnů.

V příznivých klimatických podmínkách, při dobré teplotě a pokud je podklad vlhký, se tato doba může zkrátit až na 24 hodin.

### Pokládka keramických obkladů a dlažeb na Mapelastic

#### • BALKONY A TERASY:

– pro pokládku použijte cementové lepidlo třídy C2 jako je např. **Keraflex** nebo **Keraflex Maxi S1** nebo rychle tvrdnoucí lepidlo třídy C2F jako je **Elastorapid**, **Granirapid**, **Keraquick**, **Ultralite S1 Quick** nebo **Ultralite S1 Quick**,

– spáry vyplňte vhodnou cementovou spárovací hmotou třídy CG2 jako je např. **Keracolor FF** nebo **Keracolor GG** smíchaný s **Fugolasticem** nebo **Ultracolor Plus**;

– dilatační spáry vyplňte speciálními těsnicími tmely MAPEI (jako je např. **Mapeflex PU45**, **Mapesil AC** nebo **Mapesil LM**). Pro specifické provozní podmínky jsou k dispozici další typy tmelů, kontaktujte, prosím, technické oddělení MAPEI).

#### • BAZÉNY:

– pro instalaci obkladů použijte rychle tvrdnoucí cementové lepidlo třídy C2F (**Elastorapid**, **Granirapid**, **Ultralite S1 Quick** nebo **Ultralite S2 Quick**) nebo lepidlo třídy C2 (**Keraflex+Isolastic**, **Keraflex Maxi S1**). Pro pokládku mozaiky použijte **Adesilex P10+Isolastic** smíchaný s 50% vody (třída C2TE);

– spáry vyplňte cementovými spárovacími hmotami třídy CG2 (**Keracolor FF/ Keracolor GG** smíchaný s **Fugolasticem** nebo **Ultracolor Plus**) nebo epoxidovým tmelem třídy RG (řady **Kerapoxy**), respektujte délky vyzrávání lepidel

– dilatační spáry vyplňte silikonovým těsnicím tmelem **Mapesil AC**.

### Strojní aplikace malty

Na připravený povrch (viz odstavec "Příprava podkladu") naneste **Mapelastic** stříkácí pistolí s tryskou pro jemnou omítku v maximální tloušťce vrstvy 2 mm). Pokud je nezbytné nanést silnější vrstvu, musí se **Mapelastic** nanášet v několika krocích. Po sobě jdoucí vrstvy musí být vždy nanášeny až po zaschnutí předešlé vrstvy (po 4-5 hodinách). Na místech s mikrotrhlinami nebo namáhaných plochách doporučujeme do první vrstvy **Mapelasticu** vložit **Mapenet 150**. Okamžitě po položení síťoviny se musí **Mapelastic** uhladit stěrkou. Je-li třeba síťovinu více zakrýt, naneste stříkácí pistolí další vrstvu **Mapelasticu**.

V případě použití **Mapelasticu** na ochranu betonových sloupů, mostovek a silničních a železničních mostů, podchodů, fasád, apod. ho lze opatřit nátěrem **Elastocolor**, výrobkem na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, který je k dispozici v široké škále barev, které lze namíchat prostřednictvím automatického systému barvení **ColorMap®**.

Naopak použijte-li se **Mapelastic** na ochranu vodorovných povrchů, které nejsou pochůzné, jako jsou ploché střechy, lze ho opatřit pružným nátěrem na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi **Elastocolor Waterproof**, který je k dispozici v široké škále barev, které lze namíchat prostřednictvím automatického systému barvení **ColorMap®**. Aplikace **Elastocolor Waterproof** je možná nejspíše 20 dnů po aplikaci **Mapelasticu**, ten musí být před nátěrem zcela suchý.

### Předpisy pro provádění v průběhu aplikace a po jejím ukončení

- Při teplotě kolem +20°C není třeba dbát žádných zvláštních opatření.
- Při vyšších teplotách doporučujeme nevystavovat tento výrobek přímému slunečnímu svitu (prášek ani tekutinu).



Hydroizolace bazénu  
Mapelasticem



Pokládka keramické  
dlažby na podklad z  
Mapelasticu v bazénu



Bazén opatřený  
hydroizolací  
Mapelastic: Scarioni -  
Centrum volného času  
- Miláno - Itálie

- Po nanesení materiálu doporučujeme při velmi suchém, teplém a větrném počasí chránit povrch před rychlým odparem krycí plachtou.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Tabulka technických vlastností uvádí specifikaci materiálu a údaje pro použití. Obrázky 1,2,3 a 4 ilustrují některé vlastnosti **Mapelasticu**.

Obrázek 1 znázorňuje schéma zatížení pro vyhodnocení schopnosti přemostění trhlin. Vzorek, na kterém byl **Mapelastic** nanesen, je na spodní straně nosníku vystaven středně vysokému namáhání. Schopnost **Mapelasticu** přemostit trhliny je určena maximální šířkou trhliny v betonu ve chvíli, kdy se **Mapelastic** poruší.

Stupeň ochrany, kterou **Mapelastic** nabízí, se neomezuje jen na pouhé překrytí trhlin, které jsou způsobeny nadměrným dynamickým zatížením, smršťováním nebo změnami teplot. **Mapelastic** je sám o sobě, jak dokazují testy, velmi odolný proti působení chemických látek a zajišťuje ochranu betonu před karbonatací, a tím pádem i před korozí ocelové výztuže v konstrukcích.

Obrázek 2 znázorňuje graf, který srovnává účinky zrychlené karbonatace neošetřeného porézního betonu (v prostředí vzduchu nasyceném 30% CO<sub>2</sub>) s ochrannou vrstvou **Mapelasticu**, která prokazuje naprostou vodonepropustnost a ochranu před účinky agresivních chemických látek (obr. 5). Vrstva **Mapelasticu** chrání beton před působením chloridu sodného (např. mořská voda).

Obrázek 3 ukazuje, jak **Mapelastic** zcela zabráňuje pronikání solí do betonu, který je sám o sobě velmi porézní a nasáklivý. **Mapelastic** vytváří také nepropustnou bariéru vůči chloridu vápenatému (CaCl<sub>2</sub>), který je základem posypových solí, které mají destruktivní účinek dokonce i na vysoce kvalitní betony.

Obrázek 4 zobrazuje snížení mechanické pevnosti (původně 65 N/mm<sup>2</sup>) betonu trvale ponořeného do 30% roztoku CaCl<sub>2</sub>. Také v tomto případě **Mapelastic** zajišťuje účinnou ochranu betonu před ničivými účinky solí na beton.

### Čištění

Díky vysoké přídržnosti **Mapelasticu**, a to i ke kovu, doporučujeme očistit pracovní nářadí vodou, dříve než malta vytvrdne. Po vytvrzení lze **Mapelastic** odstranit pouze mechanicky.

### SPOTŘEBA

Ruční aplikace:  
cca 1,7 kg/m<sup>2</sup> a mm tloušťky vrstvy.  
Strojní aplikace:  
cca 2,2 kg/m<sup>2</sup> a mm tloušťky vrstvy.

**Upozornění:** Hodnoty spotřeby jsou udávány pro jednotnou vrstvu aplikovanou na rovný povrch; v případě nerovných podkladů bude vyšší.

### BALENÍ

Souprava 32 kg:  
složka A: pytel po 24 kg;  
složka B: kanystr po 8 kg.  
Na požádání může být složka B dodána i v cisterně 1 000 kg.  
Souprava 16 kg:  
2 sáčky 6 kg a 1 kanystr 4 kg.

### SKLADOVÁNÍ

**Mapelastic** složka A se může skladovat v původním obalu a suchém prostředí po dobu 12 měsíců.

Výrobek je ve shodě s podmínkami Přílohy XVII Směrnice (EC) č. 1907/2006 (REACH), bod 47.

**Mapelastic** složka B se může skladovat až 24 měsíců.

**Mapelastic** skladujte v suchém prostředí při teplotě nejméně +5°C.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

**Mapelastic** složka A obsahuje cement, který ve styku s potem nebo jinými tělními tekutinami může vyvolat dráždivou alkalickou reakci. Může být škodlivý pro oči. **Mapelastic** složka B není ve smyslu stávajících norem týkajících se zatřídění směsí považován za nebezpečný. Doporučujeme však používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s chemickými látkami.

V případě, že dojde k zasažení očí, vymyjte je ihned velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékaře.

Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

### UPOZORNĚNÍ


*Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách [www.mapei.com](http://www.mapei.com) nebo na <http://bl.mapei.cz/default.aspx>**

**Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách [www.mapei.cz](http://www.mapei.cz), [www.mapei.it](http://www.mapei.it) a [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



Ukázka **Mapelasticu** aplikovaného nástřikem na viadukt



Ukázka **Mapelasticu** aplikovaného nástřikem na přehradní hráz



# Mapelastic



## SOUHRNNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

Dodávka a aplikace dvousložkové cementové hydroizolační stěrky na bázi cementu, tříděného jemnozrnného plniva, syntetických vláken a speciálních akrylových pryskyřic ve vodní disperzi (**Mapelastic**, výrobce MAPEI S.p.A.), pružné až do  $-20^{\circ}\text{C}$  k hydroizolaci podkladů před pokládkou obkladů a dlažeb. Aplikace malty se musí provádět na důkladně připravený podklad (nezahrnuto), který musí být čistý, pevný a odmaštěný.

V případě betonových podkladů musí být z povrchu odstraněny nesoudržné částice tak, aby vznikl pevný podklad zbavený zbytků prachu, který by mohl narušit přídržnost výrobku. Je-li podklad tvořen stávajícím obkladem nebo dlažbou, ověřte, zda tyto mají dobrou přídržnost k podkladu, dostatečný spád a jsou bez přítomnosti trhlin, v případě nutnosti úpravy naneste vrstvu cementové vyrovnávací hmoty (nezahrnuta).

Výrobek se musí nanášet na čistý a suchý podklad ocelovým hladítkem v celkové tloušťce nepřesahující 3 mm a následně dokončit stejným hladítkem. Předpokládá-li se aplikace dvou vrstev, musí se mezi první a druhou vrstvou tohoto výrobku vložit síťovina ze skelných vláken odolná proti alkalickému prostředí (ve shodě s ETAG 004) s oky  $4 \times 4,5$  mm a gramáží  $150 \text{ g/m}^2$  (**Mapenet 150**, výrobce MAPEI S.p.A.). Jednotlivé části tkaniny se musí překrývat nejméně o 5 cm. Na výrobek se následně musí cementovým lepidlem třídy C2 (dodávka a pokládka keramiky na stavbě zahrnuta) instalovat keramický obklad nebo dlažba.

Výrobek ve formě membrány tloušťky vrstvy 2 mm musí mít následující vlastnosti:

- přídržnost k betonu po 28 dnech (EN 1542) ( $\text{N/mm}^2$ ): 1,0
- tepelná slučitelnost po zmrazovacích cyklech v prostředí rozmrazovacích solí (EN 1542) ( $\text{N/mm}^2$ ): 0,8
- pružnost (DIN 53504) (%): 30
- statické přemostění trhlin při  $-20^{\circ}\text{C}$  (EN 1062-7) (mm): třída A3 ( $> 0,5$  mm)
- propustnost pro vodní páru (EN ISO 7783-1) (m):  $S_D = 2,4$
- nepropustnost vody (EN 1062-3) ( $\text{kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ ):  $\mu = 1\,200$
- propustnost  $\text{CO}_2$  (EN 1062-6) (m):  $< 0,05$
- reakce na oheň (EN 13501-1) (Eurotřída):  $S_{DCO2} > 50$   
C, s1-d0

Výrobek (ve shodě s normou EN 14891) musí mít následující vlastnosti (hodnoty přídržnosti jsou stanoveny v kombinaci s lepidlem třídy C2F dle EN 12004):

- vodotěsnost proti tlakové vodě (7 dnů 1,5 baru v pozitivním směru): nulový průsak
- schopnost přemostění trhlin při  $+20^{\circ}\text{C}$  (mm): 0,9
- schopnost přemostění trhlin při  $-20^{\circ}\text{C}$  (mm): 0,8
- počáteční přídržnost ( $\text{N/mm}^2$ ): 0,8
- přídržnost po ponoření do vody ( $\text{N/mm}^2$ ): 0,55
- přídržnost po tepelném stárnutí ( $\text{N/mm}^2$ ): 1,2
- přídržnost po mrazových cyklech ( $\text{N/mm}^2$ ): 0,6
- přídržnost po ponoření do vápenné vody ( $\text{N/mm}^2$ ): 0,6
- přídržnost po ponoření do chlorované vody ( $\text{N/mm}^2$ ): 0,55



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ

Jakékoli reprodukce textu, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.

331-7-2015 (CZ)